



Ausgabe 10/2025

WS REPARATURASPHALT

Körnung 0-3 mm, 0-5 mm, 0-8 mm

für die fachgerechte Beseitigung von Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden, für die fachgerechte Beseitigung von Frostaufbrüchen, zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen, zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen

Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Mischgutsorten 0-3 mm, 0-5 mm, 0-8 mm.

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für den Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigerriefen, ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.

Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten. Für die fachgerechte Beseitigung von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen, zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen.

WS REPARATURASPHALT wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert und ist langsam aushärtend. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte und härtet innerhalb weniger Tage aus.

WS REPARATURASPHALT wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen. **WS REPARATURASPHALT** enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen.

WS REPARATURASPHALT ist frei von Teerbestandteilen, ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbaumasphalt ohne Einschränkungen wiederverwendet werden.

Verarbeitungshinweise:

Die Unterlage muss wasser-, schnee- und eisfrei, tragfähig und sauber sein. Lose Bestandteile entfernen, der Untergrund darf erdfeucht sein. Losen Untergrund und Betonunterlagen zur Haftverbesserung mit 0,20 - 0,30 l/m² **WS ASPHALT PRIMER L** vorstreichen.

WS REPARATURASPHALT lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Das Produkt etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten und mit Sand oder Splitt abstreuen.

Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten.

(Schlaglöcher laufen voll Wasser und können nicht richtig aushärten).

Ausbesserungen unter 1,0 cm Dicke zur Haftverbesserung mit 0,20 - 0,30 l/m²

WS ASPHALT PRIMER L vorstreichen. Die ausgebesserten Flächen sind nach kurzer Zeit befahrbar (Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h) bzw. begehbar (je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren)

Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

Materialverbrauch:

Bei 5,0 cm Einbautiefe ca. 125 kg/m².

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 25 Kg.

Technische Daten:

Einbaudicke in einer Lage (lagenweise verdichtet):

Körnung 0-3mm:	ca. 1,0 - 3,0 cm
Körnung 0-5mm:	ca. 2,5 - 3,5 cm
Körnung 0-8mm:	ca. 3,0 - 4,0 cm

Sicherheitshinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Verunreinigte bzw. getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten. Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den Hinweisen unseres Entsorgungsratgebers bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.

Bautenschutz – Isolierstoffe

Voltastraße 16

59229 Ahlen

Tel. 02382 6726