



Ausgabe 12/2025

WS BITUMEN – VORANSTRICH P

gem. (AIB) DS 835 Anh. II (Abs. 17 bis 20) Sp. 3. u. DIN 18 195 Teil 2

Hochwertiger Lösungsmittelhaltiger Bitumen – Voranstrich und Haftvermittler für die Flächenvorbehandlung zur Stabilisierung loser Substratpartikel bei saugenden und trockenen Untergründen vor dem Aufbringen von Bitumen - Verklebungen, Isolier- u. Schutzanstrichen.

Produktbeschreibung:

WS Bitumen – Voranstrich P ist ein einkomponentiger, hochwertiger, bituminöser Voranstrich und Haftvermittler, bestens geeignet zur Flächenvorbehandlung von bituminösen Untergründen, Beton, Mauerwerk, Blechen aller Art, Holz usw., vor dem Aufbringen von Bitumenverklebungen im Dach- und Wandbereich, vor der Weiterverarbeitung von **WS Bitumen – Isolieranstrich**, **WS Bitumen – Dachlack**, **WS Bitumen – Kaltkleber**, **WS Bitumen – Spachtelmasse**. Eine Vorbehandlung der Flächen mit **WS Bitumen – Voranstrich P** ist in allen kritischen Bereichen unbedingt zu empfehlen.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Öl, Fett, Rost und andere lose sitzende Teile müssen entfernt werden. Aufgetragen wird **WS Bitumen – Voranstrich P** mit einem Besen, Bürste, Pinsel oder einem Spritzgerät. Die Verarbeitung darf nur im Freien oder in gut belüfteten, nicht geschlossenen Räumen erfolgen. Verarbeitung nicht bei Regen, drohendem Regen und Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C. Dieser Anstrich ist leicht streichbar und verläuft hervorragend. Die verwendeten Lösungsmittel sind physiologisch unbedenklich, bei Streicharbeiten in tiefen Gruben usw. ist jedoch für gute Durchlüftung zu sorgen. Die Anstriche sind von unten nach oben auszuführen. Vor der Weiterbehandlung muss der Anstrich gut austrocknen, 3 - 4 Stunden je nach Witterung und Untergrund.

**WS Bitumen – Voranstrich P ist nicht für die Verarbeitung mit Porenbeton geeignet!
Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!**

Materialverbrauch:

ca. 0,15-0,25 l / m² je Anstrich und Untergrund.

Lagerung:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.

Zusammensetzung:

WS Bitumen – Voranstrich P besteht aus reinen Bitumina, reinen Lösungsmitteln (aliphatische Kohlenwasserstoffe) und Haftverbesserern.

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 5 l, 10 l, 30 l.

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 12/2025

Technische Daten:

Bindemittel	:	Bitumen
Lösemittel	:	Solventnaphtha leicht CL
Farbe	:	schwarz
Konsistenz	:	Flüssig
Flammpunkt	:	62 °C

Sicherheitshinweise:

Berührungen mit der Haut vermeiden und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen kein Wasser benutzen.

Geruchsbelästigung möglich. **Nicht in Innenräumen zu verwenden!**

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.

Bautenschutz – Isolierstoffe

Voltastraße 16

59229 Ahlen

Tel. 02382 6726