

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

WS BITUMEN – SPACHELMASSE

nach AIB/DS 835 Anh. II (Abs. 17 - 20) Sp. 4

Standfeste, lösemittelhaltige, plastische, leicht verarbeitbare Reparaturmasse auf Bitumenbasis. Zur Ausspachtelung von Rissen, Fugen, Rohrmuffen sowie Anschlüssen an Antennen, Dachfenstern, Schornsteinen und sonstigen Dacheinführungen auf Bitumen- und Blechdächern.

Produktbeschreibung:

WS Bitumen - Spachtelmasse ist eine plastische, leicht verarbeitbare Reparaturmasse auf Bitumenbasis zur Ausspachtelung im Dachbereich von Rissen, Fugen, Rohrmuffen, sowie Anschlüssen an Antennen, Dachfenstern, Schornsteinen und sonstigen Dacheinführungen. Ferner kann **WS Bitumen - Spachtelmasse** auch als Unterbodenschutz im KfZ - Bereich eingesetzt werden.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss gesäubert, staubfrei und trocken sein. Bei kritischen Untergründen ist als Haftvermittler **WS Voranstrich P** (gem. AIB) zu verwenden. Aufzutragen ist **WS Bitumen - Spachtelmasse** mit einer Spachtel, Kelle o. ä. Auch bei kalter Witterung ist diese Reparaturmasse leicht verarbeitbar. Es kann pro Arbeitsgang bis zu 10 mm aufgetragen werden. Wärmebeständigkeit gem. AIB von 70°C. wird deutlich überschritten (bei 10 mm Schichtdicke kein Abfließen bei über 75 °C.).

Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

Materialverbrauch:

Der Verbrauch beträgt ca. 1 kg / m² und mm Schichtstärke.

Lagerung:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.

Zusammensetzung:

WS Bitumen – Spachtelmasse besteht aus reinen Bitumina, reinen Lösungsmitteln (aliphatische Kohlenwasserstoffe) und Haftverbesserern und natürlichen Füllstoffen.

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 1 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 12 kg.

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

Technische Daten:

Bindemittel	:	Bitumen
Lösemittel	:	Solventnaphtha leicht CL
Farbe	:	schwarz
Konsistenz	:	Paste
Flammpunkt	:	176 °C

Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen

Angetrocknetes Bitumen nur mit geeignetem Reinigungsmittel (spezielle Hautreinigungsmittel, gut geeignet ist auch Margarine oder Pflanzenöl) von der Haut entfernen.

Auf keinen Fall Lösemittel oder Diesel für die Hautreinigung verwenden.

Nicht in Innenräumen zu verwenden!

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.

Bautenschutz – Isolierstoffe

Voltastraße 16

59229 Ahlen

Tel. 02382 6726