



Ausgabe 10/2025

## WS BITUMEN – FERTIGSCHLÄMME

Für Fahrsilos in der Landwirtschaft

Einbaufertige lösemittelhaltige Porenfüllmasse für offeneporige Siloböden

### Produktbeschreibung:

**WS BITUMEN – FERTIGSCHLÄMME** ist sehr geschmeidig und dringt in Poren und Vertiefungen ein. Bei nur einmaligem Auftrag wird eine Porenverfüllung und Deckenversiegelung erreicht. Bei zu groben Oberflächen ist eine zweite Behandlung empfehlenswert. Nicht bei Regen oder drohendem Regen auftragen. Eine Vorbehandlung des Untergrundes mit **WS Silo - Voranstrich** ist in den meisten Fällen erforderlich, um eine einwandfrei Haftung zu gewährleisten. Durch die Haft- und Lösemittelkomponente geht diese Porenfüllmasse eine besonders feste Verbindung mit der Unterlage ein und wirkt zusätzlich regenerierend auf das Bindemittel der Betonoberfläche.

**WS BITUMEN – FERTIGSCHLÄMME** ist nicht frostempfindlich.

### Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung bei trockenem Wetter und Temperaturen des Untergrundes von mind. + 5 °C.

Die Beton- und Asphaltunterlage muss trocken, gründlich gesäubert sein (mit Hochdruckreiniger scharf abstrahlen und lose Anstrichreste entfernen) und gut im Profil liegen. Unebenheiten sind rechtzeitig (ca. 14 Tage) vor der Behandlung fachgerecht auszubessern. Große Löcher sind mit Reparaturasphalt S 03 auszugleichen (siehe TM Reparaturasphalt S).

**WS BITUMEN – FERTIGSCHLÄMME** nach gründlichem Aufrühren gleichmäßig auf der Unterlage verteilen und von Hand mit einem Moosgummischieber über den Gesteinsspitzen dünn abziehen. Bei zu groben Oberflächen und tiefen Unebenheiten kann die Trockenzeit mehrere Tage dauern. Die zweite Schicht sollte erst nach Durchtrocknung der ersten erfolgen.

**Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!**

### Materialverbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Struktur der Unterlage:

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Beton – Asphaltbeton               | ca. 0,8- 2,0 kg/m <sup>2</sup> |
| Asphaltbinder/Asphalttragschichten | ca. 1,5- 2,0 kg/m <sup>2</sup> |

### Lagerung:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.

# TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

## Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 25kg.

## Technische Daten:

|             |   |                          |
|-------------|---|--------------------------|
| Bindemittel | : | Bitumen                  |
| Lösemittel  | : | Solventnaphtha leicht CL |
| Farbe       | : | schwarz                  |
| Konsistenz  | : | thixotrop- flüssig       |
| Flammpunkt  | : | >21 °C                   |

## Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nicht abwaschen mit: **Lösemittel/Verdünnungen**

Angetrocknetes Bitumen nur mit geeignetem Reinigungsmittel (spezielle Hautreinigungsmittel, gut geeignet ist auch Margarine oder Pflanzenöl) von der Haut entfernen.

Auf keinen Fall **Lösemittel** oder **Diesel** für die Hautreinigung verwenden.

### Nicht in Innenräumen zu verwenden!

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

---

**W. SCHROER jun.**

**Bautenschutz – Isolierstoffe**

**Voltastraße 16**

**59229 Ahlen**

Tel. 02382 6726