



Ausgabe 10/2025

WS BITUMEN – REGENERIERANSTRICH

Regenerieranstrich für alte Bitumenbahndächer

Produktbeschreibung:

WS Bitumen – Regenerieranstrich ist ein dickflüssiger, gefüllter und gelöster Schutz- und Regenerieranstrich auf Bitumenbasis für Bitumendachbahnen.

Eigenschaften:

Anteile des Anstrichmittels dringen in die Tiefe der Dachbahn ein und erbringen eine gute Regenerierwirkung. Andere Anteile, durch Zusätze UV-stabilisiert, verbleiben als neue Schutzschicht auf der Oberfläche der Dachbahn.

Das Produkt ist streichbar. Zweifache Wirkung durch in die Tiefe gehende, echte Regenerierung ausgemagerter Dachbahnen und neue, UV-stabilisierte Schutzschicht auf der Oberfläche der Dachbahn. Das Produkt wirkt gezielt langsam trocknend.

Verarbeitungshinweise:

Der Trockener und sauberer Untergrund, lose Bestandteile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Der Anstrich kann nur dann tief in die gealterte Dachbahn eindringen, wenn diese porentief trocken ist. Größere Blasen und Wellen in der Dachhaut aufschneiden und fachgerecht reparieren. Risse oder andere Beschädigungen der Bitumendachbahn mit **WS Bitumen - SPACHELMASSE** ausbessern. Ein Voranstrich entfällt.

Regenerieranstrich vor dem Verarbeiten aufrühren. Der Auftrag erfolgt am zweckmäßigsten mit Streichbürsten oder auch mit einem weichen Gummischieber.

Parallel streichen, um eine gleichmäßige Oberflächenstruktur zu erhalten. Aufgrund der Tiefenwirkung nicht auf neue Bahnen streichen. Soll als Abschluss ein farbiger Dachanstrich aufgebracht werden, muss der **REGENERIERANSTRICH** vollständig durchgetrocknet sein; je nach Witterungsverhältnissen mindestens 4 Wochen.

Angebrochene Gebinde bei Arbeitsunterbrechungen/-beendigung wieder fest verschließen.

**WS Bitumen - Regenerieranstrich ist nicht für die Verarbeitung mit Porenbeton geeignet!
Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!**

Materialverbrauch:

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Alterungsgrad der Dachbahn 0,8 bis 1,5 kg/m² in einem Arbeitsgang aufbringen.

Lagerung:

Die Lagerung sollte in trockenen Räumen erfolgen. Die Behälter müssen gut verschlossen sein. Feuer und offenes Licht sind zu vermeiden. Darüber hinaus sind alle anderen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Verarbeitung und Lagerung lösemittelhaltiger Produkte gelten, zu beachten.

TECHNISCHES MERKBLATT



Ausgabe 10/2025

Zusammensetzung:

WS Bitumen - Regenerieranstrich besteht aus reinen Bitumina, reinen Lösungsmitteln (aliphatische Kohlenwasserstoffe) und Haftverbesserern.

Lieferform:

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 5 kg, 10 kg, 30 kg.

Technische Daten:

Bindemittel	:	Bitumen
Lösemittel	:	Solventnaphtha leicht CL
Farbe	:	schwarz
Konsistenz	:	Flüssig
Flammpunkt	:	75 °C

Sicherheitshinweise:

Produkt ist entzündlich, daher von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen sowie Behälter dicht geschlossen halten.
Berührungen mit der Haut vermeiden und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen kein Wasser benutzen.
Geruchsbelästigung möglich. **Nicht in Innenräumen zu verwenden!**
Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten.
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

W. SCHROER jun.
Bautenschutz – Isolierstoffe
Voltastraße 16
59229 Ahlen
Tel. 02382 6726